



产品牌号

ECT468HS-2400

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度 (Tex)

468HS是一种由无氟无硼、符合REACH要求的、高色泽的ECT玻璃生产并涂敷硅烷基浸润剂的连续玻璃纤维无捻粗纱，与环氧树脂有良好的相容性、浸润性。主要适用于缠绕、拉挤工艺，广泛应用于高压气瓶、拉挤型材，使用本产品的复合材料具有优异的工艺使用性。

产品特点	技术指标						
- 力学性能好 - 颜色白，客户认可度高 - 毛纱少、带宽均匀	浸润剂类型	线密度	纤维直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	抗拉强度[N/Tex]	
	-	ISO 1889	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341	
	硅烷型	公称值±5%	公称值±1	公称值±0.10	≤0.10	<1200tex	≥0.35
						≥1200tex	≥0.30

规格型号 Specification				
可选玻璃类型	产品牌号	典型纤维直径[μm]	线密度Tex[g/km]	可燃物含量公称值[%]
ECT/TM	468BHS	15、16、17	735/1100/1200/2400	0.55

包装与储存

Packaging & Storage

包装方式	卷重[kg]	纱卷公称尺寸[mm]		每托数量[个]	托盘尺寸[mm]	每托重量[kg]
托盘包装	15-20	内径	外径	48	1140*1140*940	720-960
		152/162	285	64	850*500*1200	960-1280

请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30℃，湿度控制在50-75%，托盘堆码高度不超过两层，产品在使用前应当始终置于原包装密封之下。

